

19.09.2018 г.

Лист технических данных
Версия 1

Колеровочная паста
«Полимер О»

ТУ 2463-010-49630959-05

Назначение	Для окрашивания полимерных материалов.	
Колеруемые материалы	Одно- и двухкомпонентные полиуретановые системы (лаки, краски, монолитные и вспененные полимерные материалы), пентафталевые (ПФ), нитроцеллюлозные (НЦ), эпоксидные (ЭП), кремнийорганические (КО), хлорвиниловые (ХВ), искусственные кожи, резинотехнические изделия, светопрозрачные пленки. Возможно использование для окрашивания детских игрушек, пленок для упаковки пищевых продуктов после проведения сан. - эпид. экспертизы готовой продукции. Требуется проверка на совместимость при колеровании: полиметилметакрилатов, эпоксидных смол, пентафталевых, перхлорвиниловых, алкидно-уретановых материалов, гелькоутов.	
Состав	Пигмент; Пластификатор; Функциональные добавки.	
Цвета	Основные цвета: PO.X.672.2, лимонный PO.ANP.630.2, желтый NP PO.ANM.625.2, желтый NM PO.A.601.2, желтый PO.ATK.624.2, золотистый концентрированный PO.AL.602.2, желтый оксидный PO.O.613.2, оранжевый PO.ONP.631.2, оранжевый NP PO.QNM.626.2, красный NM PO.QS.675.2, красный светопрочный PO.Q.618.2, красный PO.P.615.2, пурпурный PO.QM.617.2, малиновый PO.QL.619.2, красный оксидный PO.D.607.2, зеленый PO.DL.632.2, зеленый оксидный	Дополнительные цвета: PO.EG.608.2, синий G PO.ER.609.2, синий R PO.UK.685.2, ультрамарин концентрированный PO.N.612.2, фиолетовый PO.K.610.2, белый PO.Gr.673.2, серый PO.BK.606.2, черный концентрированный PO.B.605.2, черный PO.BKS.671.2, черный супер концентрированный PO.ANMK.687.2, желтый NM концентрированный PO.QK.689.2, красный концентрированный Флуоресцентные Металлики Перламутры
Возможно изготовление любых цветов по каталогам RAL, NCS, Pantone или образцу клиента. «Полимер О» подходит для использования в колеровочной системе.		
Упаковка	Металлическая тара объемом 1л, 5л, 20л	

Технические характеристики	
Внешний вид	Вязкая или жидкая окрашенная непрозрачная масса
Вязкость по Брукфильду, сПз, шп.3, V=20 об/мин, 25°C	Основные цвета: 1000—5000* Флуоресцентные цвета: 2000—7000 Металлики и перламутры: 3000—15000
Степень перетира, мкм	Не более 20
Плотность при 20°C, г/см ³	0,9—2,1

*- по требованию заказчика могут быть изготовлены пасты с большей вязкостью.

Условия хранения	Хранить в плотно закрытой таре, вдали от отопительных приборов и воздействия прямых солнечных лучей, при температуре от -40 до +40 °C.
-------------------------	--

Гарантийный срок хранения	В не вскрытой таре производителя 60 месяцев со дня изготовления.
----------------------------------	--

Транспортировка	Всеми видами транспорта в условиях, исключающих воздействие атмосферных факторов (крытые фугоны, вагоны и т.п.) при температуре от -40 + 40°C.
------------------------	--

Утилизация отходов	Тара и неиспользованные остатки пасты должны утилизироваться с привлечением специализированных предприятий по обезвреживанию отходов.
---------------------------	---

Безопасность	Пасты трудногорючи. Применять индивидуальные средства защиты рук и органов дыхания. Работу проводить в хорошо проветриваемом помещении. При использовании продукции не курить, не пить, не принимать пищу. При попадании на кожу и в глаза промыть большим количеством воды. После окончания работ тару и инструмент вытереть сухой тряпкой и промыть водой с мылом, либо использовать растворитель для полимерного материала. Хранить в недоступном для детей месте. Избегать попадания в водную среду и почву.
---------------------	--

Сертификаты	Свидетельство о государственной регистрации № RU.18.УЦ.04.008.Е.000011.02.14 от 04.02.2014 г.
--------------------	---

Вся информация верна на день публикации. Опубликованные технические данные и инструкции могут быть изменены без предварительного предупреждения.