



## **Tehnisko datu lapa**

1. versija

Spīdīga akrila emalja

TU 2316-010-49630959-14

## **Mērķis**

Gruntēta koka krāsošanai, ķieģelis, betons, apmetums, ģipškartona virsmas, izņemot grīdas, metāla virsmas.

## **Īpašības**

Tonējama ar CS-980 sērijas pastām, Palizh Standart, UPC, Palizh Mix. Krāsainas emaljas tiek uzklātas bez tonēšanas. Izmanto āra un iekšdarbos.

## **Sastāvs**

Ūdens, antifrīzs, akrila dispersija, pigments.

## **Iepakojums**

Plastmasas tara, 1 kg, 3 kg, 10 kg, 30 kg

## **Krāsas toņi**

- Balta
- smilškrāsas
- tumši brūna
- sarkanbrūna
- sarkana
- dzeltena
- zaļa
- zila
- melna

## **Tehniskās specifikācijas**

### **Izskats**

Homogēns šķidrums atbilstoši krāsai

### **Izskats pēc žāvēšanas**

Vienveidīgs, bez krāteriem, porām un grumbām.

Brūkfīdas viskozitāte, cps, bp 5, V = 20 apgriezieni minūtē, 25 ° C: 6000–8000.

Negaistošo vielu masas daļa, %, nē mazāk 45.

Malšanas pakāpe, mikroni, ne vairāk kā 10.

Plēves mazgājamība, g / cm<sup>2</sup>, ne vairāk kā 1.

Plēves saķere, ne vairāk kā 2 balles.

Žāvētas krāsas plēves pārklājums, g / m<sup>2</sup>, ne mazāk 150.

Spīdīgums, ne mazāk kā 50-60.

Krāsa plēves izturība pret statisko ūdens iedarbību pie (20 + 2) ° C, nē mazāk

72 stundas.

Blīvums pie 20°C, g / cm<sup>3</sup> 1,1-1,4.

Salizturība, 5. cikli.

pH 6,5-8,5.

### **Žūšanas laiks**

Līdz 3. pakāpei (pieskāriendroša), temperatūrā (20 ± 2) ° C, ne vairāk 1stunda.

Pilns žūšanas laiks, 24 stundas.

### **Patēriņš**

(uz vienu kārtu) 1 litrs uz 9-15 m<sup>2</sup>

### **Uzglabāšanas apstākļi**

Uzglabāt cieši noslēgtos traukos, prom no sildīšanas ierīcēm un tiešas saules gaismas iedarbības, temperatūrā, kas nav zemāka par + 5 ° C. Iekšelpās.

Sasalšanas gadījumā produktus atkausē istabas temperatūrā un kārtīgi samaisa līdz vienmērīgai konsistencei.

Pēc atkausēšanas pilnībā saglabā savas īpašības.

### **Garantijas laiks**

Glabāšana ražotāja neatvērtā tvertnē, 24 mēnešus no ražošanas dienas.

### **Pārvadājumi**

Ar visiem transporta līdzekļiem, izņemot atmosfēras faktoru iedarbība pakļautus (furgoni, vagoni utt.). Pārvadāšanai temperatūrā zem 0 ° C nedrīkst pārsniegt vienu mēnesi. Precei nav piemērojama bīstamai kravai. Avārijas kods nav nepieciešams.

### **Utilizācija**

Tvertņu un neizlietoto emaljas atlikumu iznīcināšana pēc žāvēšanas, tos iznīcina kā sadzīves atkritumus.

### **Drošība**

Uguns un eksplozijas droši produkti nav toksiski. Lietojiet individuālos aizsardzības līdzekļus.

Lietojot produktus, nesmēķējiet, nedzeriet, neēdiet. Ja nokļūst uz ādas un acīs noskalo ar lielu daudzumu ūdens . Sargāt no bērniem. Nepieļaut nokļūšanu ūdens vidē un augsnē.

Publicēšanas dienā visa informācija ir pareiza. Publicētie tehniskie dati un instrukcijas var tikt mainītas bez iepriekšēja brīdinājuma.